

|                        |                                 |                 |               |
|------------------------|---------------------------------|-----------------|---------------|
| Ausschreibende Stelle: |                                 |                 |               |
| Bauvorhaben:           |                                 |                 |               |
| Leistungsverzeichnis:  | Gewerk 36 / Bodenbelagsarbeiten | Datum:          | Seite:        |
| Pos. Menge Einheit     | Leistungsbeschreibung           | Einheitspreis € | Gesamtpreis € |

.....

**INTERFACE –Hochleistungsfähige heterogene luxuriöse Vinyl-Fliesen (LVT)**,  
als Bodenbelag mit **Terrecotta Optik** , 50 x 50 cm,  
selbstliegend, maßbeständig, mit minimalem Verschnitt  
wahlweise in eine Richtung, Quader oder Ziegelsteinartig  
zu verlegen auf handelsüblicher Fixierung, z.B.  
**Uzin 2100**, verlegbar  
ohne Betriebsunterbrechungen  
auch leicht wieder aus- bzw.  
einbaubar, frei Baustelle liefern und auf gemäß  
VOB DIN 18365 vorbereitetem verlegereifem  
Unterboden nach Herstellerangaben fachgerecht  
bzw. stuhlrollengeeignet, wiederaufnehmbar  
und antistatisch verlegen

#### **Funktionelle Anforderungen an den Bodenbelag**

Beanspruchungsklasse EN 10874:  
Class 33 Heavy Commercial bzw.  
Class 42 General Light Industrial  
Antistatik: permanent

Sonstige Anforderungen  
fußbodenheizungsgeeignet, trittschalldämmend

#### **Kennzeichnende Merkmale des Bodenbelags**

Oberflächenbeschichtung aus **Ceramor+™**  
UV-stabilisierte keramische Perldeckschicht,  
Nutzschichtdicke 0,55 mm (EN ISO 24340),  
Gesamtgewicht 6320 g/m<sup>2</sup> (EN ISO 23997),  
Gesamtdicke 4,5 mm (EN ISO 24346),

#### **Bauphysikalische Anforderungen an den Bodenbelag:**

Schwerentflammbarkeit: BFI s1 (EN 13501),  
Dimensionsstabilität ISO 23999: <=0,25%,  
Wellung <=2 mm (ISO23999),  
Flexibilität: Method A – Pass (EN ISO 24344)  
Resteindrucksverhalten: <=0,2 mm (EN ISO 24343-1)  
Rutschhemmung: R 10 (DIN 51130)  
Chemische Beständigkeit: sehr gut (EN ISO 269897)  
Trittschallverbesserungsmaß: bis zu 19 dB (EN ISO 10140-3)

**Konstruktion:** Oberseitengestaltung in Form einer  
Stein-Optik mittels phthalat-freien PVC-Print-Films,  
geschützt durch die UV-stabilisierte keramische Perl-  
deckschicht – **Ceramor+™** – sowie die eigentliche  
Strapazierschicht aus Polyurethan, stabilisiert  
durch eine Glasfaserschicht in der phthalatfreien  
PVC-Rückenbeschichtung, Produktabschluß rück-  
seitig durch das **Sound Choice™** + Acoustic Backing

**Farbe:** nach Farbkarte des Herstellers

#### **Umwelt-Produkt-Deklaration**

**CO2 Fußabdruck (Cradle to Gate): 6,8 Kg CO<sub>2</sub> eq./m<sup>2</sup>**

**Erzeugnis: LVT In The Mix**

Einbauort: .....

**Lieferung** Material €/m<sup>2</sup> netto: .....

.....

**alternativ**

**\* fest verkleben auf Treppen** mit Hilfe von  
**Uzin KE 66**

€/m<sup>2</sup> netto: .....

Einbauort: .....

Lieferung Material €/m<sup>2</sup> netto: .....

Anbringung €/m<sup>2</sup> netto: .....

.....

.....

**Summe "Vinyl Bodenbeläge"**  
**(Lieferung und Verlegung) netto:**

.....

.....